

埋弧堆焊 TiC 颗粒增强复合涂层的组织与性能

刘均海^{1,2}, 黄继华¹, 刘均波³, 宋桂香⁴

(1. 北京科技大学 材料科学与工程学院, 北京 100083; 2. 威海职业学院 机电工程系, 威海 264210;
3. 潍坊学院 机电工程系, 潍坊 261041; 4. 威海职业学院 职业技能实训中心, 威海 264210)

摘要: 以 TiFe 粉、Cr 粉、Ni 粉、Fe 粉、胶体石墨等为原料, 利用合金粉粒埋弧堆焊技术在 Q235 钢表面原位反应合成 TiC 颗粒增强 Fe 基复合涂层。利用 SEM, XRD 和 EDS 等分析了涂层的显微组织, 并在室温干滑动磨损条件下测试该涂层的耐磨性能。结果表明: 利用合金粉粒埋弧堆焊技术, 可以原位合成粒径在 2 μm 以下、弥散分布的 TiC 颗粒。涂层组织由 TiC 颗粒、马氏体和奥氏体构成。涂层平均显微硬度达 601HV_{0.2}, 约是碳钢基体的 3 倍。由于 TiC 颗粒和马氏体的抗磨损性能使涂层具有优异的耐磨性能, 因此涂层磨损质量约是基体金属的 1/10。埋弧堆焊双层涂层与单层涂层相比, 马氏体含量减少, 奥氏体和 TiC 含量增加, 耐磨性更好。

关键词: 埋弧堆焊; TiC 颗粒; 涂层; 原位合成

中图分类号: TG425

文献标志码: A

Microstructure and performance of submerged-arc weld clad TiC particle reinforced composite coating

LIU Jun-hai^{1,2}, HUANG Ji-hua¹, LIU Jun-bo³, SONG Gui-xiang⁴

(1. School of Materials Science and Engineering, University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China;
2. Department of Mechanical and Electronic Engineering, Weihai Vocational College, Weihai 264210, China;
3. Department of Mechanical and Electronic Engineering, Weifang University, Weifang 261041, China;
4. Department of Vocational Skills Training Center, Weihai Vocational College, Weihai 264210, China)

Abstract: TiC particle reinforced Fe-based composite coatings were in situ synthesized on the surface of Q235 steel by submerged-arc welding(SAW) using mixture of TiFe, Cr, Ni, Fe and colloidal graphite powers, etc. Microstructures of the coatings were observed by scanning electron microscopy (SEM), the phases in the coatings were determined by X-ray diffractometry (XRD), and the wear resistance of the composite coatings was evaluated under dry sliding wear test conditions at room temperature. The results indicate that the fine TiC particles with diameter less than 2 μm are synthesized by using submerged-arc welding process and distributed in the matrix. The coating consists of TiC particles, martensite and austenite. The microhardness of the coating is 601HV_{0.2}, which is 3 times larger than that of the base material. The wear mass loss of Q235 base material is 10 times more than that of the coating. Compared with the single-layer composite coating, the double composite coating shows better wear resistance due to the increase of austenite and TiC content and the decrease of martensite content.

Key words: submerged-arc welding; TiC; coating layer; in situ synthesis

由于 TiC 颗粒具备硬度高、熔点高、热稳定性好等特点, 可以通过 Ti 粉或 TiFe 粉与 C 反应合成, 因

此, 近年来对制备 TiC 颗粒增强金属基复合材料的研究成为热点^[1-4]。TiC 在复合材料中多以微细颗粒析出,

圆环转速 200 r/min(线速度 0.471 m/s), 载荷选取 392 N, 磨损时间选 300 和 900 s。用精度为 0.1 mg 的分析天平称取试样及标样的磨损质量损失, 试验结果均为 3 个试样的平均值。

表 2 埋弧堆焊焊剂的化学成分

Table 2 Chemical compositions of submerged arc welding flux(mass fraction, %)

CaO+MgO	Al ₂ O ₃ +MnO	SiO ₂ +TiO ₂	CaF ₂	S	P
30.7	28.5	31.9	8.3	0.03	0.032




图 2 多层堆焊示意图

Fig.2 Schematic diagram of multiple surface-welding

2 结果与分析

图 3 所示为埋弧堆焊 TiC 颗粒增强 Fe 基复合涂层的宏观形貌。由图 3(a)和(b)可见, 合金粉粒埋弧堆焊 TiC 颗粒增强 Fe 基复合涂层表面光滑、没有裂纹。由图 3(c)可见, 合金粉粒埋弧堆焊 TiC 颗粒增强 Fe 基复合涂层单道焊缝的宽度约为 21 mm, 焊高为 5.77 mm, 熔深为 3.11 mm。经过图像软件分析计算, 焊缝熔合比为 58.8%, 所配粉末在焊缝中所占比例为 15.7%。由图 3(d)可见, 埋弧堆焊双层涂层是在埋弧堆焊单层涂层基础上又堆焊了一层得到的。

图 4 所示为采用 TiFe-Cr-Ni-C 合金粉末在 Q235 碳钢表面埋弧堆焊制备的复合涂层的 XRD 谱。由图 4 可见, 涂层的主要组成相为 TiC、马氏体和奥氏体。

图 5 所示为单层、双层合金粉粒埋弧堆焊复合涂层在不同放大倍数下的组织结构。从图 5(a)和(b)可以看出, 涂层组织结构为典型的胞状结晶结构, 大部分胞状晶呈现平行状态, 指向涂层表面。由于埋弧堆焊是一种快速加热、快速凝固过程, 液态成分变化较大, 导致熔池中微区成分分布不均匀, 造成熔覆层中晶体生长形态的多样性和凝固组织的多样性。涂层合金的结晶形态受熔池内液相成分和形状因子的影响^[16]。形状因子是结晶方向上的温度梯度 G 与凝固速度 R 之比 G/R 。由结合带向熔池内部, 温度梯度 G 逐渐减小形成小的成分过冷区, 在液固界面上产生凸起, 形成柱




图 3 复合涂层的宏观形貌

Fig.3 Macro-morphologies for composite coating layer sections: (a) Single layer; (b) Double layer; (c) Cross-section of single surfacing layer; (d) Cross-section of double layer

状晶; 在熔池中部与上部, 随着 G 和 G/R 的进一步减小, 成分过冷更加显著, 晶体形成胞状与树枝状的形态, 即熔池凝固条件不同, 最终形成不同的组织形态。

图 5(b)中各点成分能谱分析结果如表 3 所列。结合图 4 和表 3 可知, 图 5(b)所示涂层组织中 A 点、B 点和 C 点分别为奥氏体相、马氏体和 TiC 相。从图 5(b)中还可以看出, 涂层组织大部分为马氏体、奥氏体和少量 TiC 颗粒。TiC 颗粒不仅存在于奥氏体中, 也存




图 4 复合涂层的 XRD 谱
Fig.4 XRD pattern of composite coating

表 3 图 5(b)中各点成分的能谱分析结果
Table 3 EDS composition test results of points in Fig.5(b)

Element	w/%		
	Point A	Point B	Point C
C	1.69	5.02	7.96
Cr	5.36	2.63	1.90
Fe	88.59	89.42	32.61
Ni	1.29	1.11	
Ti			56.59

在于马氏体中。TiC 颗粒较为细小，形状较为规则，最大约 2 μm，大部分在 1 μm 左右。

比较图 5(a)和(c)及图 5(b)和(d)可以得出，双层涂层中的奥氏体、TiC 颗粒含量比单层涂层中含量高，马氏体含量正好相反。双层涂层的 TiC 颗粒尺寸大于单层涂层中的 TiC 颗粒尺寸。

在埋弧堆焊过程中，电弧在一层较厚的焊剂层下燃烧，部分焊剂在电弧热作用下立即熔化，形成液态熔渣和气泡，包围整个焊接区和液态熔池，隔绝周围的空气，产生了良好的保护作用。同时，Ti 和 C 在熔体中的质量分数达到反应的浓度条件时，即可通过原位反应合成 TiC。由于 Ti、C 原子配比为 21:50，远远超过合成 TiC 所需的 1:1，因此，多余的 C 原子会溶解在熔体中。

电弧吹力、电磁搅拌等的共同作用可以促进熔体中的 Cr、Ni 和 C 趋于均质化。涂层中含有较多的 Cr、Ni、C、Ti 元素，这些元素能够使 C 曲线右移，并降低马氏体的转变温度 M_s 点和 M_f 点。由于单层涂层中的 Cr、Ni、C、Ti 元素的含量比双层涂层中 Cr、Ni、C、Ti 元素的少，因此其对马氏体转变温度 M_s 和 M_f 的影响较小。在奥氏体转变为马氏体的过程中，奥氏体通过切变共格机制形成马氏体。由于马氏体转变时体积发生膨胀，对未转变的奥氏体产生压应力，使未转变的奥氏体难以转变为马氏体，因此涂层中产生了




图 5 复合涂层显微组织在不同放大倍数下的 SEM 像
Fig.5 SEM images of microstructures of composite coatings with different magnifications: (a) Single layer with low magnification; (b) Single layer with high magnification; (c) Double layer with low magnification; (d) Double layer with high magnification

表 3 图 5(b)中各点成分的能谱分析结果

Element	w/%		
	Point A	Point B	Point C
C	1.69	5.02	7.96
Cr	5.36	2.63	1.90
Fe	88.59	89.42	32.61
Ni	1.29	1.11	
Ti			56.59

残余奥氏体。另外, Ti 与 O 的亲合力很大, 涂层中的 Ti 是以颗粒氧化物的形式(TiO)弥散分布于涂层中, 可以促进涂层金属晶粒细化。由此可见, 复合涂层不开裂可能正是因为具有这些组织结构: 奥氏体具有良好的塑性和延展性; 马氏体转变时体积发生膨胀会减弱涂层因受拉应力开裂的倾向; Ti 元素细化涂层金属晶粒, 合成少量的硬质相 TiC, 可提高涂层的韧性, 减小涂层开裂倾向。

图 6 所示为埋弧堆焊 TiC 颗粒增强 Fe 基复合涂层熔合区的 SEM 像。从图 6(a)中可以看出, 熔合区上侧是马氏体, 是埋弧堆焊第一层涂层的组织, 下侧则是基体组织; 马氏体与基体组织之间无气孔, 呈现冶金结合。从图 6(b)中可以看出, 熔合区上侧是马氏体组织与奥氏体组织, 下侧主要是马氏体组织; 上侧马氏体组织与下侧马氏体组织在熔合区交织在一起, 呈现冶金结合。

一般来说, 零件摩擦时, 磨损量与其接触应力、相对速度、润滑条件及摩擦副的材料有关。而材料的耐磨性与材料硬度及显微组织有关。因此, 提高涂层的表面硬度是提高材料性能的重要途径。图 7 所示为涂层沿厚度方向的显微硬度分布。如图 7 所示, 从表面到熔合区的硬度相差不大, 显微硬度在 575~617HV 之间, 约是基体金属的 3 倍。

图 8 所示磨损试验结果表明, 在干滑动磨损试验条件下, 涂层的磨损质量损失很小, 表明涂层具有良好的耐磨性。特别值得注意的是, 随着磨损时间的延长, Q235 钢试样的磨损质量损失急剧升高, 而涂层的磨损质量损失随磨损时间的延长却变化很小, 涂层的磨损质量约是基体金属的 1/10。这是因为 TiC 颗粒和马氏体的抗磨损性大大提高了涂层的抗磨损性能。从磨损试验结果还可以看出, 埋弧堆焊双层涂层的耐磨性比单层涂层的耐磨性高, 这是因为基体对单层涂层的稀释率比对双层涂层的稀释率更低。




图 6 复合涂层熔合区的 SEM 像
Fig.6 SEM images of fusion zones of composite coatings: (a) Fusion zone between first layer and substrate; (b) Fusion zone between second layer and first layer




图 7 涂层沿厚度方向的显微硬度分布
Fig.7 Microhardness(HV) of cladding layer testing along thickness direction




图 8 埋弧堆焊涂层和 Q235 钢磨损质量损失
Fig.8 Wear mass loss as function of time for composite coating as well as Q235 steel

3 结论

1) 采用合金粉粒埋弧堆焊工艺在 Q235 基体表面原位合成了 TiC 颗粒增强 Fe 基复合涂层; 无需焊前预热及焊后缓冷, 且涂层无裂纹、夹杂、气孔等缺陷。

2) 利用合金粉粒埋弧堆焊技术, 可以原位合成粒径在 2 μm 以下且弥散分布的 TiC 颗粒。涂层组织由少量 TiC 颗粒和奥氏体及大量马氏体构成。

3) 涂层平均显微硬度达 601HV_{0.2}, 约是碳钢基体的 3 倍。涂层具有良好的耐磨性能, 其磨损质量损失约是基体金属的 1/10。

4) 埋弧堆焊双层涂层与单层涂层相比, 奥氏体和 TiC 颗粒含量增加, 马氏体含量减少, 耐磨性增强。

REFERENCES

- [1] 刘均海, 黄继华, 宋桂香, 张建纲. TiC/耐热钢钢结硬质合金原位反应合成研究[J]. 粉末冶金技术, 2005, 23(3): 199-203.
LIU Jun-hai, HUANG Ji-hua, SONG Gui-xiang, ZHANG Jian-gang. A study on in situ reactive synthesis of TiC/heat resistant steel-steel bonded carbides[J]. Powder Metallurgy Technology, 2005, 23(3): 199-203.
- [2] 孙荣禄, 扬贤金. 激光熔覆原位合成 TiC-TiB₂/Ni 基金属陶瓷涂层的组织和摩擦磨损性能[J]. 硅酸盐学报, 2003, 31(12): 1221-1224.
SUN Rong-lu, YANG Xian-jin. Microstructure, friction and properties of in situ synthesized TiC-TiB₂/Ni-based metallic ceramic coating by laser cladding[J]. Journal of the Chinese Ceramic Society, 2003, 31(12): 1221-1224.
- [3] 刘慧渊, 黄继华, 魏世忠, 张 华, 赵兴科. 反应火焰喷涂 Ti-Ni-C 系陶瓷/金属复合涂层[J]. 航空材料学报, 2007, 27(1): 23-24.
LIU Hui-yuan, HUANG Ji-hua, WEI Shi-zhong, ZHANG Hua, ZHAO Xing-ke. Cermet composite coating synthesized and deposited from Ti-Ni-C system composite powder for reactive flame spray[J]. Journal of Aeronautical Materials, 2007, 27(1): 23-24.
- [4] ROBERTA L, ROBERTO O, GIACOMO C. Self-propagating combustion synthesis and plasma spraying deposition of TiC-Fe powder RPS[J]. Ceramics International, 2003, 29(5): 519-526.
- [5] TONDU S, SCHNICK T, PAWLOWSKI L. Laser glazing of FeCr-TiC composite coatings[J]. Surface and Coatings Technology, 2000, 123(2/3): 247-251.
- [6] CUI Cheng-yun, GUO Zuo-xing, WANG Hong-ying, HU Jian-dong. In situ TiC particles reinforced grey cast iron composite fabricated by laser cladding of Ni-Ti-C system[J]. Journal of Materials Processing Technology, 2007, 183(2/3): 380-385.
- [7] 徐俊龙, 黄继华, 魏世忠, 王海涛, 张 华, 赵兴科. TiC/Fe 金属陶瓷复合涂层反应等离子喷涂研究[J]. 稀有金属材料与工程, 2007, 36(3): 688-691.
XU Jun-long, HUANG Ji-hua, WEI Shi-zhong, WANG Hai-tao, ZHANG Hua, ZHAO Xing-ke. Study of TiC/Fe-Ni metal ceramic composite coated by reactive plasma spray[J]. Rare Metal Materials and Engineering, 2007, 36(3): 688-691.
- [8] 宋思利, 王新洪, 邹增大, 曲仕尧. 氩弧原位合成 TiC 颗粒增强 Fe 基复合层[J]. 焊接学报, 2006, 27(2): 39-42.
SONG Si-li, WANG Xin-hong, ZOU Zeng-da, QU Shi-yao. In situ formation TiC particles reinforced Fe-based alloy composite coating by GTAW[J]. Transactions of the China Welding Institution, 2006, 27(2): 39-42.
- [9] LIU Jun-bo, WANG Li-mei, LI Hui-qi. Reactive plasma cladding of TiC/Fe cermet coating using asphalt as a carbonaceous precursor[J]. Applied Surface Science, 2009, 255: 4921-4925.
- [10] WANG X H, ZHANG M, LIU X M, QU S Y, ZOU Z D. Microstructure and wear properties of TiC/FeCrBSi surface composite coating prepared by laser cladding[J]. Surface & Coatings Technology, 2008, 202: 3600-3606.
- [11] 朱警雷, 黄继华, 王海涛, 张 华, 赵兴科. 反应等离子喷涂 TiC/Fe-Ni 金属陶瓷复合涂层的显微组织[J]. 中国有色金属学报, 2008, 18(1): 36-41.
ZHU Jing-lei, HUANG Ji-hua, WANG Hai-tao, ZHANG Huan, ZHAO Xing-ke. Microstructures of TiC/Fe-Ni metal ceramic composite coatings by reactive plasma spray[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2008, 18(1): 36-41.
- [12] 吴玉萍, 林萍华, 王泽华. 等离子熔覆原位合成 TiC 陶瓷颗粒增强复合涂层的组织与性能[J]. 中国有色金属学报, 2004, 14(8): 1335-1339.
WU Yu-ping, LIN Ping-hua, WANG Ze-hua. Microstructure and properties of in-situ synthesis of TiC particle reinforced composite coating by plasma cladding[J]. The Chinese Journal of Nonferrous Metals, 2004, 14(8): 1335-1339.
- [13] TAKAMURA S, HAYASHI K, OHNO N. Static and dynamic erosion behavior of TiC coated graphite in high heat flux plasma[J]. Journal of Nuclear Materials, 1998, 258(10): 961-966.
- [14] 倪雪辉, 张清辉, 任立臣, 龚建勋. 埋弧堆焊药芯焊丝的研制[J]. 热加工工艺, 2008, 37(23): 84-86.
NI Xue-hui, ZHANG Qing-hui, REN Li-chen, GONG Jian-xun. Research on flux-cored wire for submerged overlaying[J]. Hot Working Technology, 2008, 37(23): 84-86.
- [15] 李亚江, 张永喜, 王 娟. 焊接修复技术[M]. 北京: 化学工业出版社, 2008: 134-171.
LI Ya-jiang, ZHANG Yong-xi, WANG Juan. Welding repair technology[M]. Beijing: Chemical Industry Press, 2008: 134-171.
- [16] 王新林, 石世宏. 激光熔覆层凝固特征与凝固组织控制研究[J]. 应用激光, 2001, 20(3): 164-166.
WANG Xin-lin, SHI Shi-hong. Study on solidification feature and the solidification microstructure control of laser cladding layer[J]. Applied Laser, 2001, 20(3): 164-166.

(编辑 何学锋)